

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ		Bitüm Yapısı		Plastomerik Bitüm
TS EN 13707		Taşıyıcı		Polyester
		Üst Yüzey Kaplama		Arduaz
		Alt Yüzey Kaplama		PE
Test Adı	Metot	Birim	Tolerans	Değer
Görsel Kusurlar	TS EN 1850-1	Var/Yok		Yoktur
Kalınlık	TS EN 1849-1	mm	±0,2	3,5
Uzunluk	TS EN 1848-1	m	min(-0,03)	10
Genişlik	TS EN 1848-1	cm	min(-2)	100
Doğrusallıktan Sapma	TS EN 1848-1			Geçer
Su Geçirmezlik (10kPa)	TS EN 1928 Mt.A			Başarılı
Boyutsal Kararlılık	TS EN 1107-1	%	≤	0,6
Soğukta Bükülgenlik	TS EN 1109 / ASTM D-5147	°C	≤	-5
Akmaya Dayanım	TS EN 1110 / ASTM D-5147	°C	≥	110
Çekme Özellikleri (Boy/En)	TS EN 12311-1	N/50mm	(-10%;+50%)	600/400
Kopma Uzaması (Boy/En)	TS EN 12311-1	%	(-5;+30)	30/30
Darbeye Karşı Dayanım	TS EN 12691 Mt.A	mm	min	400
Statik Yüklere Karşı Dayanım	TS EN 12730 Mt.A* / Mt.B	Kg	min	10*
Ek Yeri Kaymaya Karşı Dayanım	TS EN 12317-1	N/50mm		NPD
Ek Yeri Ayrılmaya Karşı Dayanım	TS EN 12316-1	N/50mm		NPD
Yırtılmaya Karşı Direnç (çivi ile)	TS EN 12310-1	N	±30%	175
Yangına Tepki	TS EN 11925-2	Sınıf		E
Dıştan Yangın Etkisine Karşı Davranış	ENV 1187-2	Sınıf		Broof
Sıcaklık Çevrimi Altında Şekilsel Kararlılık	TS EN 1108	%		NPD
Su Buharı Özellikleri	TS EN 1931		min	20 000
Germenden Sonra Su Geçirmezlik	TS EN 13897			NPD
Bitki Kökü Dayanımı	EN 13948			NPD
Yapay Yaşlandırma+ Soğukta Bükülgenlik	TS EN 1296/TS EN 1109	°C	±5	0
Yapay Yaşlandırma+Akmaya Dayanım	TS EN 1296/TS EN 1110	°C	(-10,+0)	110
Granüllerin Yapışması	TS EN 12039	%	max	30
Kimyasallara Karşı Dayanım	TS EN 1847			NPD
Tehlikeli Maddeler	...	Var/Yok		Yoktur

A= Arduazlı ürünler için renk kodları



K= Kırmızı



Y= Yeşil



G= Gri



B= Beyaz

plaSTOPER membran

CE